

Institut für Umweltschutz und Qualitätssicherung Dr. Krengel GmbH

Prüfbericht - Nr. 3223/2097/18

Auftraggeber

Propell AG

Werk Sachsen Am Flössel 7 02708 Löbau

Auftrag

Untersuchung einer Probe Holzpellets

auf ausgewählte Parameter

entspr. Vorgaben "ENPlus -A1" (Stand 08/15)

Auftrag vom 23.04.2018

Angebot 1/162/Kr/0917 vom 15.09.2017

Probenbezeichnung

Holzpellets

Probenahme

durch Auftraggeber

Probennahmedatum

unbekannt

Probeneingang

25.04.2018

Bearbeitungszeitraum

25.04.2018 - 02.05.2018

Labor-Nummer

3223/18

Analysenmethoden

siehe Seite 2

Grevesmühlen, den 03.05.2018



Or. Krengel

Seite 1 von 2

Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die vorliegenden Prüfgegenstände. Sofern die Probenahme nicht durch Mitarbeiter der Firma IUQ durchgeführt wird, übernehmen wir keine Verantwortung für die Richtigkeit. Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung des Prüflabors nicht auszugsweise vervielfältigt werden. Die Messunsicherheiten der genormten Verfahren werden, wenn nicht anders angegeben, eingehalten. Fremdvergaben in akkreditierten Laboratorien sind mit F gekennzeichnet. Nicht akkreditierte Prüfverfahren sind mit NA gekennzeichnet.



Prüfbericht - Nr. 3223/2097/18

Probenbezeichnung Probeneingang Labor-Nr.	Holzpellets 25.04.2018 3223/18					I FNI des
Prüfparameter	Verfahren	Einheit	Prüfwert	Anforderungen entsprechend EN <i>plus</i> (Stand 08/2015)		
				A 1	A 2	В
Wassergehalt (M)	DIN EN ISO 18134	Ma-%, ar	6,1		≤ 10	
Aschegehalt (A) (550 °C)	DIN EN ISO 18122	Ma-% wf	0,33	≤ 0,7	≤ 1,2	≤ 2,0
Aschegehalt (A)* (815 °C)	DIN EN ISO 18122	Ma-% wf	0,24	J.		
Ascheschmelzverhalten (ox) an der Asche 815 °C	DIN CEN/TS 15370 - 1					
Starttemperatur beim Schrumpfen (SST)	DIN CEN/TS 15370 - 1	°C	1210	informativ	informativ	informativ
Erweichungstemperatur (DT)	DIN CEN/TS 15370 - 1	°C	1450	≥ 1.200	≥ 1.100	
Halbkugeltemperatur (HT)	DIN CEN/TS 15370 - 1	°C	> 1500	informativ	informativ	informativ
Fließtemperatur (FT)	DIN CEN/TS 15370 - 1	°C	> 1500	informativ	informativ	informativ

^{*} keine Pflichtangabe laut ENplus Handbuch

TM - Trockenmasse

ar - im Anlieferungszustand

wf - wasserfreier Zustand